PAT-NO:

JP355086361A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 55086361 A

TITLE:

MANUFACTURE OF ROTOR FOR CLOCK MOTOR

PUBN-DATE:

June 30, 1980

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

SEKINE, CHIAKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

CITIZEN WATCH CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP53158069

APPL-DATE: December 20, 1978

INT-CL (IPC): H02K021/08

US-CL-CURRENT: 310/42, 310/45

ABSTRACT:

PURPOSE: To simplify a rotor, to reduce the size thereof, and to decrease the assembling man-hours, by evaporating specified metal films on the respective junction surfaces of a rotor magnet and a rotor seat, and then stacking them together.

CONSTITUTION: A relatively low-melting point soft alloy film 7 such as solder and the like is evaporated on the surface of a rotor seat 6 which is to

be connected with a rotor magnet 4, and a material having welding property with

the soft alloy, for example, a metal film 5 such as gold.copper.chromium alloy

and the like is evaporated on the surface of the rotor magnet 4 which is to be

connected with the rotor seat 6. The rotor magnet 4 and the rotor seat 6 on

which metal films 5 and 7 are evaporated, respectively, are stacked, inserted

into a jig plate 9, and compressed by a heat compressing terminal 10. The soft

metal film 7 is welded to the $\underline{\text{metal film 5, and the rotor}}$ magnet 4 and the

rotor seat 6 are connected. Finally, a rotor- rotating shaft 8 is pressed into

a center hole 6a in the rotor seat 6, thereby the rotor is formed.

COPYRIGHT: (C) 1980, JPO&Japio

. /

¹⁹ 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報 (A)

昭55-86361

⑤Int. Cl.³
H 02 K 21/08

識別記号

庁内整理番号 7733—5H 砂公開 昭和55年(1980)6月30日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

匈時計用モータのローター製造方法

②特 願 昭53-158069

②出 願 昭53(1978)12月20日

⑫発 明 者 関根千明

田無市本町6-1-12シチズン

時計株式会社田無製造所内

⑪出 願 人 シチズン時計株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目1番

1 号

倒代 理 人 弁理士 金山敏彦

明 組 =

1. 発明の名称

時計用モータのローター製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) ローター磁石とローター回転軸とをローター 座を介して結合してなるローターにおいて、前記 ローター磁石とローター座との接合面の一万には、 ハンダ等の比較的融点の低い数質金属の膜を蒸着 により設けるとともに、他方には前記数質金属が 融着性を有する材質の金属膜を蒸着により設け、 前記磁石と座とを重ね合わせて加熱することによって結合させることを特徴とする時計用モータの ローター製造方法。

3. 発明の詳細な説明

本 発明は 時計 用モータのローター 製造方法 作関するものである。

近年、水品時計の電気根被変換機として使用されているステップモータにおけるローター磁石は、高エネルギー核化、低コスト化、慎性モーメントの減少のための小形化、軽量化が進み、希土銀元

業を用いた Sm-Co 等の材料が使用されているが、 エネルヤー機が高く、磁石としての特性は非常に 良好である反面、硬く且つ脆い性質を有している ため、ローター回転軸への辞結は非常に因離であ り、且つ締結法は限定されてしまつている。

現状採用されている締結方法においては、比較的大きな金属材料による座を介して、ローター 個 石 との統結を行い、 俄 石 の 切れ 中 欠けを防止している為、 構造が 複雑であり、 組 立工数も大である上、ローターの 慣性能率が大き してしまつている。ローターの 慣性能率が大き くる ことは、ローター 駆動時の起動性を 悪水 全 する と と は、 な の な の な に 電 他 寿命 を 短 く さ ぜ る を 得 な い 等 の 欠 点 を 有 していた。

本免明の目的は、前配従来技術の欠点を除去し、 慎性能率が小さく且つ組立工数を削減することの できる関素化された構造を有するローターを提供 することにある。

以下図面に基づいて本発明を説明する。第1図、

(2)

(1)

第3図は、本発明の第1実施例によつて完成されたローターの構造を示す断面図であり、以下本図に従つて説明する。

まずローター座 6 のローター磁石 4 との接合面に、ハンダ等の比較的融点の低い軟質金属の膜でを蒸着により設けるとともに、ローター磁石 4 のローター座 6 との接合面に、前記軟質金属が融着性を有する材質の金属膜 5 を蒸着により設け、前

(3)

以上の様に本発明のローター製造方法を実施することにより、ローターの小型化、構造の簡素化が可能となるとともに、ローター磁石中心穴細穴化により、変換効率の向上を計ることが可能となった。

なお前記軟質金属の膜7の材料としてハンダが 用いられる場合には、金属膜5は金、側あるいは クローム合金等の材料で構成することが可能であ る。さらにローター磁石4あるいはローター座6

(5)

記ローター座 6 とローター磁石 4 とを加圧下で加 熱することにより結合させる。

第4図は、上記二部品の熱圧層による結合法を 示す断面図である。

蒸着化より各々金属膜5、7を形成した前配ローター座6とローター磁石4とを重ね合わせて、外周保持する治具プレート 9 内に挿入し、熱圧増端子10により加圧しながら加熱することにより、前記軟質金属の膜7を金属膜5に触着させて、両者を結せさせる。この結果、ローター磁石4の外間4 a に対するローター座6の中心穴6 a のおよいを発生させることなく結合することが可能となる。

次に上記のようにローター協石4とローター座6とを結合させた後、ローター座6の中心穴60とローター回転軸8とを圧入嵌合により締結する事により、第3図に示す如きローター構造が完成される。

第 5 凶は、 本発明の第 2 実施例によつて完成されたローター構造を示す断面図であり、ローター

(4)

に前配金属膜 5、 7 を設ける場合に、予め他の金属膜を 1 層蒸着した上に、金属膜 5 あるいは 7 を設けてもよい。これは特に前配金属膜 5 あるいは 7 を、ローター磁石 4 あるいはローター座 6 上に直接形成すると、種々の不都合が生する場合に有効である。

4. 図面の簡単な説明:

第1 図及び 第2 図は従来の代表的 なローター構造を示す断面図。 第3 図及び 第5 図は 本 免 明 の 各 実 施 例を示す断面図、 第4 図は 熱圧 着の 作業 万 法 を 説明 する 断面 図。

4 … ローター磁石 4 a … 外間

5 ・ 7 … 軟質金属及びそれが有着性を有する金属 の各々素着膜

6 … ローター座

6 4 … 中心穴

8 … ローター回転軸

9…治具プレート

10 … 熱圧着端子

特許出願人 シチズン時計株式会社 …

理 人 弁理士 川 井 貞二郎

同 弁理士 金 山 敬 彦

(6)

第 4 図







